

ГИДРОСТОУН

краска для бетонных бассейнов

ОПИСАНИЕ

- простота и удобство нанесения
- повышенная износостойкость покрытия
- водостойкость и водонепроницаемость
- высокая химическая стойкость

Гидростоун — водостойкое покрытие для бассейнов, однокомпонентная винилхлоридсодержащая краска для бетонных бассейнов, фонтанов, резервуаров. Покрытие отлично защищает бетон от воздействия воды, создавая водонепроницаемую пленку, не отслаивается, не образует пузырей, устойчиво к истиранию. Краска для бассейна устойчива к соляным растворам, озонированной и хлорированной воде.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Гидростоун применяется для защитно-декоративной окраски пористых цементно-песчаных и бетонных поверхностей бассейнов, фонтанов, резервуаров для воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для нанесения краски поверхность должна быть сухой, очищенной от остатков старого покрытия, жира и грязи. Состав наносится на пористые цементно-песчаные поверхности методом пневматического распыления, валиком или кистью в 1-2 слоя. Второй слой рекомендуется наносить через 24 часа. При необходимости до рабочей вязкости разбавить растворителем: Р-Универсал или бутилацетат, .Срок ввода окрашенного объекта в эксплуатацию, контактирующего с водой (фонтаны, бассейны) не ранее 5 суток. Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от +5°C. Температура эксплуатации от -40°C до +80°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа материала	пвх смола
Внешний вид пленки	однородная полуглянцевая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	44-50
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	90-140
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°C, ч, не более	3
Твердость пленки после 72 ч, по маятнику М-1, усл. ед.	0.3

РАСХОД

Расход краски 0,2-0,3 кг на кв.м. поверхности

ЦВЕТ

Базовый цвет: RAL 5012 RAL 6021

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления

ТАРА

3кг ; 10кг ; 20кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты