ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЭПОЛАСТ-ДЕКОР

прозрачный эпоксидный наливной 3D пол

ОПИСАНИЕ

•высокая механическая прочность
•высокая химическая стойкость
•адгезия и износостойкость
•пылезащищенность
•безопасность для людей и домашних животных
•высокие декоративные свойства
•простота уборки
•стойкость к ультрафиолетовому излучению
•не содержит растворителей

Эполаст-Декор — наливной 3D пол, эпоксидный компаунд для устройства наливных полов. Прозрачный двухкомпонентный эпоксидный компаунд для устройства наливных бесшовных полов промышленного и гражданского назначения. Эполаст-Декор применяется в качестве финишной отделки наливных полов при запечатке декоративных чипсов, различных рисунков, 3-D картинок, логотипов и т.п., с целью повышения износостойкости покрытия. При отделке мозаичных бетонных полов подчёркивает структуру поверхности, создаёт эффект мокрого камня. Эпоксидное покрытие предназначено для помещений с высокими механическими и химическими нагрузками. Эпоксидное 3D покрытие укладывается на бетон, жёсткие металлические и деревянные конструкции, образует толстослойное износостойкое покрытие.Не содержит растворителей

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,

Эпоксидный компаунд Эполаст-Декор используется в качестве бесшовного защитно-декоративного износостойкого покрытия на предприятиях торгового и производственного назначения, складских, офисных и бытовых помещениях, на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, медицинских учреждениях и т.п.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В соответствии с техзаданием материал может наноситься на подготовленное бетонное основание как без грунтования, так и с предварительной обработкой грунтовочным составом Эполаст-Грунт. Заливочный компаунд Эполаст-Декор наносят после полного отверждения грунтовки (24 часа при температуре +20°С).

Компонент А предварительно перемешать низкооборотистой дрелью с насадкой (3-5 мин). Затем, в предварительно перемешанный компонент А добавить компонент Б (отвердитель). Отвердитель поставляется комплектно.Полученную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (800 оборотов в/мин.) с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов. Эполаст-Декор нанести разливом и распределить по поверхности зубчатым шпателем, держа его под углом 45°. После нанесения связующего (через 5-10 мин.) прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырей.Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы. Следующий слой покрытия можно наносить не более чем через 24 часа при температуре +20°С. Все операции по смешиванию, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени использования материала: 20-25 мин! Температура нанесения от +15°С. После окончания работ инструмент очищают растворителем. Время высыхания покрытия до пешеходной нагрузки при t+20°С — 48 час. При использовании как грунтовочного слоя — 12 час. при t +20°С. Время набора полной механической прочности, при t+20°С — 7 суток.Время набора полной химической прочности, при t+20°С — 14 суток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа материала	эпоксидная смола
Внешний вид пленки	однородная полуглянцевая поверхность
ТУ	ТУ 2312-001-98310821-07

РАСХОД

•Расход Эполаст-Декор (А+Б) на 1м^2 поверхности при толщине 1мм составляет — 1кг.
•Расход Эполаст-Декор (А+Б) на 1м^2 поверхности при грунтовании — 0,3-0,5 кг/м^2.

ТАРА

7,5 кг ; 15кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Состав хранить в прочно закрытой таре, при температуре от +15 до +30°С. Не нагревать. Беречь от огня и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.